

L 240 D

Diszperziós linóleumragasztó

Linóleumburkolat – tekercsek és lapok – ragasztására, nedvszívó aljzatra

JELLEMZŐI

- szerves oldószert nem tartalmaz
- erős kezdeti tapadás
- könnyen felhordható
- székgyöggő igénybevételnek ellenáll
- padlófűtés esetén is használható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit L 240 D vizes-diszperziós ragasztóanyag linóleum tekercsek és lapok nedvszívó aljzatra (pl. kiegyenlített betonpadló, cement- és gipszesztrich) történő ragasztására alkalmas.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani. Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelő Thomsit aljzatkiegyenlítő és alapozó használatára. A kiválasztott Thomsit anyagok típusa függ az aljzat szívőképességéről. Az aljzat előkészítésével kapcsolatos teendők a Thomsit aljzatkiegyenlítő műszaki adatlapjában található. A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

FELHORDÁS

A ragasztóanyagot B1 típusú fogazott kenőlappal az aljzat felületére egyenletesen felhordjuk. A linóleumot kb. 10 perc múlva a nedves ragasztó ágyba fektetjük, alaposan bedörzsöljük, majd hengerezük. Fontos, hogy a burkolat hátoldalát a ragasztó a teljes felületén jól nedvesítse. Ha szükséges, a széleket és a lemezvégeket, valamint az esetleges hullámokat további 5–20 perc múlva ismét átdörzsöljük. Fektetéskor feltétlenül be kell tartani a burkolatgyártók ide vonatkozó utasításait!



FONTOS TUDNIVALÓK

Használat előtt a ragasztót alaposan fel kell keverni! Ne végezzünk burkolást +15°C alatti aljzat- és +18°C alatti levegő-hőmérséklet, valamint 75 % relatív páratartalom felett!

A ragasztófoltok friss állapotban vízzel könnyen eltávolíthatók, a szerszámok vízzel tisztíthatók.

Ha hosszabb tárolás következtében a ragasztó felületén hártva képződne, akkor azt a felhasználás előtt el kell távolítani!

A burkolat összehegesztését legkorábban a ragasztást követő napon lehet elvégezni.

A ragasztómaradékot nem szabad a szennyvíz-hálózatba önteni!

A ragasztóanyagot a fagytól védeni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	poliakrilát alapú vizes diszperzió, amely ragasztási szilárdságot erősítő szerves és szervetlen adalékokat tartalmaz
Szín:	krémszínű
Állaga:	sűrűn folyós
pH-érték:	kb. 7
Sűrűség:	1,45 kg/l
Szellőzési idő:	5–10 perc
Nyitott idő:	kb. 25 perc
Járható:	kb. 24 óra múlva
Kötés utáni hőállósága:	+50°C-ig, padlófűtés esetén is alkalmazható
Anyagszükséglet:	B1 kenőlappal kb. 400 g/m ²

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogköz mélység: 2,00 mm
Fogköz szélesség: 2,40 mm
Fogtető szélesség: 2,60 mm

KISZERELÉS

14 kg és 35 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 30/9192-938

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
2851 Környe, Üveggyár u. 10.
Tel.: +36 34 573 905

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543