



R 762

Vezetőképes előkenő

Elektromosan vezetőképes és elektrosztatikusan vezetőképes (disszipatív) padlóburkolatok fektetéséhez szükséges vezetőképeség – rézháló nélküli – biztosítására

JELLEMZŐI

- szerves oldószert nem tartalmaz
- helyettesíti a rézszalag-hálót
- alacsony szerves illóanyag kibocsátás
- nedvszívó aljzatra alkalmas
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- székögörgő igénybevételnek ellenáll

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Újszerű problémamegoldást jelent, mivel jól helyettesíti az elektromosan vezetőképes és disszipatív burkolatok leragasztása előtt használatos rézszalag hálót. Alkalmazható a szabványnak megfelelő nedvszívó aljzaton textil-, linóleum- és PVC-burkolat ragasztása esetén.

A Thomsit T 412 (K 112) vezetőképes ragasztóval és a vezetőképes padlóburkolattal együtt alkalmazva érhető el az MSZ EN 14041 szabványban előírt levezetési ellenállás. Padlófűtés esetén is alkalmazható, székögörgő igénybevételnek ellenáll.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelő Thomsit aljzatkiegyenlítő és alapozó használatára. A kiválasztott Thomsit anyagok típusa függ az aljzat szívóképeségétől. Az aljzat előkészítésével kapcsolatos teendők a Thomsit aljzatkiegyenlítő műszaki adatlapjában találhatók.

FELHORDÁS

A Thomsit R 762 vezetőképes előkenőt hígítatlanul, teddy-hengerrel hordjuk fel a nedvszívó aljzatra és hagyjuk teljesen megszáradni.

A **földeléshez** ragasszunk **30 m²-enként 1 m hosszú rézszalagot** a burkolat alá – a burkolat ragasztásához is használt – Thomsit vezetőképes ragasztóval.



FONTOS TUDNIVALÓK

A Thomsit R 762 vezetőképes előkenő nedvesség ellen nem szigetel. A megadott száradási idő betartása érdekében ajánlatos a helyiség jó szellőztetése. Csak nedvszívó aljzaton ajánlott.

A Thomsit R 762 előkenőt semmilyen más adalékkal nem szabad keverni. Felhasználás előtt a kannát jól fel kell rázni!

Az egyes Thomsit termékek feldolgozásánál a termékismertetőben, illetve a göngyölegcímken megadott adatok a mérvadók. Gumiburkolat ragasztása esetén nem alkalmazható!

A terméket a fagytól óvni kell!

Megjegyzés: az MSZ EN 14041 szabvány szerint a korábban antisztatikus burkolat elnevezése elektrosztatikusan vezetőképesre (disszipatív) változott.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:

vezetőképes adalékokat tartalmazó, poliakrilát alapú, műgyanta vizes disperzió

Szín:	fekete
Állag:	folyékony
Sűrűség:	kb. 1,2 kg/l
Száradási idő:	legalább 2 óra (a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően)
Vízállóság:	nedvességgel szemben ellenálló
Levezetési ellenállás:	$< 3 \times 10^5 \text{ Ohm}$
Anyagszükséglet:	kb. 120 g/m ² (felhordás hengerrel)

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.

KISZERELÉS

10 kg műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit R 762 vezetőképes előkenő csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próba-alapozást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 30/9192-938

Henkel Magyarország Kft.
 Ragasztás Technológiák Üzletág
 H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
 H-1519 Budapest, Pf. 429.
 Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek