

# EL 605 vezetőképes alapozó

(LEITSCHICHT EL 605)

- > gyorsan szárad
- > oldószer mentes
- > magas vezetőképeség



## Terméktulajdonságok

Elektromosan vezetőképes, oldószer mentes, gyorsan száradó diszperziós bevonat.

## Alkalmazhatóság

Beltérben, rézháló nélküli, elektromosan vezetőképes padlószerkezet előállítására. Padlófűtésre és székgyörgő terhelésre megfelelő.

## Termékadatok

### Kiszerelés:

10 kg kanna      42 kanna / 420 kg /

### Tárolás:

+5°C előtt, jól lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig.

## Műszaki adatok

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anyagszükséglet               | kb. 100 g/m <sup>2</sup> , alapfelülettől és burkolattól függően |
| Sűrűség                       | kb. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                        |
| Száradás                      | kb. 12 óra múlva                                                 |
| Vezetőképeség                 | kisebb 3 x 10E5 Ohm                                              |
| Ideális feldolg. hőmérséklet. | +16°C - +22°C között                                             |

## Bedolgozás

**Javaolt szerszám:**  
habhenger

**Alapfelület:**

Az alapfelület tartósan száraz, tiszta, por-, zsír-, és olajmentes, valamint húzás- és nyomásálló az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 megfelelő kell, hogy legyen.

### Megfelel:

Kiegyenlített, burkolásra előkészített felület

### Nem megfelelő

fémre, üvegre

### Előkészítés:

Burkolás előtt adott esetben alapozás és kiegyenlítés szükséges. Ehhez tudunk ajánlani alapozókat és aljzatkiegyenlítőket, javító tapasztakat. A felragasztandó burkolat hőmérséklete az alapfelület hőmérsékletével közel azonos kell, hogy legyen. Az alapfelület optimális hőmérséklete: +16 - +22 °C

### Feldolgozás:

Az EL 605-öt habzivacs hengerrel egyenletesen és vékonyan fel kell hordani a felületre, majd hagyni kell, hogy teljesen megszáradjon. Erre a már vezetőképes alagra 30 m<sup>2</sup>

részfelületenként 1 m részzsalagot kell a tervezett vezetőképes ragasztóval felragasztani, mely csatlakozási helyként szolgál. Nagy felületeknél megfelelően több földvezetékkel kell betervezni. Az EL 605 csökkenti a felület szívóképeségét, ezért ügyelni kell a ragasztóesetleg megnövekedő szellőzési idejére.

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

## Munkavédelem

6225-00/01 EL 605 vezetőképes alapozó, gültig ab: 25.6.2008, IKA, 1

## Melegburkolat ragasztási rendszer

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladás és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibálehetségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.