

NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő

(Nivelliermasse Extrem NE 30)



- > önterülő
- > feszültség szegény
- > 3 cm vastagságig



Terméktulajdonságok

Cementbázisú, műanyag diszperzióval javított poranyag, ami vízzel elkeverve egy önterülő, feszültségzegény kiegyenlítő habarcsot ad.

Alkalmazhatóság

Beltérben 5-30 mm rétegvastagságig burkolatok részére megfelelő alapfelület készíthető. Jól terül, feszültség és repedésmentesen szilárdul és különösen nagy szilárdságot ér el. Megfelel különösen nagy egyenetlenségek kiegyenlítésére mind kisebb, mind nagyobb felületen. Padlófűtésre és székgyöngöterhelésre megfelel.

Termékadatok

Kiszerezés:

25 kg papírzsák 48 zsák/ 1.200 kg / raklap

Tárolás:

Szárazon, fa raklapon jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban, legfeljebb 6 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 1,7 kg/m ² /mm
Vízigény	kb. 0,18 l/kg (=4,5 l/25 kg zsák)
max. vastagság	30 mm
Feldolgozási idő	kb. 30 perc
Járható	kb. 1 -2 óra múlva vastagságtól függően
Burkolható	kb. 24 óra múlva vastagságtól függően

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 13813

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Alacsony fordulatú elektromos keverőgép, min. 30 l-es keverővödör, glettvas, tuskéshenger, szögescipő

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól mentesnek, valamint az érvényes előírásoknak megfelelőnek kell lennie.

Alkalmos

Minden általános építőipari aljzatra.

Nem alkalmas:

fára, fémre, műanyagra

Előkészítés:

Az alapfelületet meg kell csiszolni és alaposan portalanítani. A gyengén tapadó, laza részeket el kell távolítani, (régii aljzatkiegyenlítő, ragasztó, burkolatmaradvány) gépi csiszolás, marás, golyószórás segítségével. A függőleges falcsatlakozások mentén körbe 5 mm széles rugalmas távtartót kell elhelyezni. A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak megfelelő Murexin alapozóval vagy Murexin tapadó híddal végezzük.

Keverés:

Keverési arány:

kb. 4,5 Liter víz (kb. 0,18 l/kg)

25 kg Murexin Extrém aljzatkiegyenlítőhöz

Az alapfelület előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával fokozatosan adagoljuk a

Melegburkolat ragasztási rendszer

kiegyenlítőhabarcsot a keverővízhez, gépi keverő berendezéssel csomómentes masszává keverjük, glettvalással feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel. Keverési idő min. 4 perc.

Feldolgozás:

A frissen bekevert anyagot ki kell önteni az előkészített alzatra, majd egy munkamenetben a kívánt vastagságban (max. 30 mm) elteríteni. A bekevert anyag pumpával is bedolgozható. A kilevegőztetéshez tüskés henger használata javasolt. Semmilyen idegen anyag nem adható hozzá!

Optimális feldolgozási hőmérséklet: 16 - 22°C

Utókezelés:

Védeni kell a felületet a gyors, hirtelen kiszáradástól!

Rendszerkiegészítő termékek

- Alapozás szívóképes aljazaton: Murexin **LF Mélyalapozó**, Murexin **D1 Alapozó**
- Alapozás nem szívóképes aljazaton: Murexin **D2 Tapadóhíd**, Murexin **D4 Tapadóhíd**
- Alapozás anhidrit aljazaton: Murexin **EP 70 BM** epoxigyanta beszórva kvarchomokkal

Fontos figyelmeztetés!

Az alzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatóink átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretük feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó kivételével nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

610-00/01 NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 2