

LV 15 Fatapaszoldat

(HOLZKITTLÖSUNG LV 15)



- > gyorsan szárad
- > jól csiszolható
- > minden termékkel átdolgozható

Terméktulajdonságok

Gyorsan száradó, jól csiszolható, szintelen NC bázisú fatapaszoldat, amely fatapasz saját előállítására szolgál, faliszt hozzákeverésével.

Alkalmazhatóság

Alkalmas beltérben, parketta és más fapadlók **legfeljebb 2 mm-es** fugáinak kitöltésére. Nem alkalmazható fakocka burkolatoknál és deszkapadlóknál (oldalak összeragadása).

Termékadatok

Kiszerezés:

10 liter 30 kanna / 300 liter / raklap
kanna

Tárolás:

+ 5 °C felett, száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Átdolgozható	kb. 1 óra múlva
Száradás	kb. 10 - 20 perc múlva
Feldolgozási-, környezeti és száradási hőmérséklet	min. +15°C

Anyagszükséglet:

1 liter kb. 20 m², hézagoktól függően

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Rozsdamentes spakli

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel:

Finomra csiszolt fapadlók, parketták, kész parketták és parafa-parketták felületére.

Nem megfelelő:

Fakocka burkolatokra, lengő- és deszkapadlókra.

Előkészítés:

A felületet minimum 80-as csiszolópapírral meg kell csiszolni.

Feldolgozás:

A dobozt alaposan fel kell rázni. Az LV 15 FATAPASZOLDATOT tiszta, viaszmentes facsiszolat-porrall félig folyós masszává kell keverni és az utolsó parkettacsiszolás előtt simítólemezzel kell hordani a padlóra. A bekevert masszát nem szabad túl sűrűre készíteni, hogy a fugákat mélyen kitölthesse. Egyszerre csak annyi anyagot keverjünk be, amennyit 10-15 perc alatt be is tudunk dolgozni. 30-45 perc kötési idő után a felület 100-as papírral már átcsiszolható.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivétel nélkül, nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a

6391-01/01 LV 15 Fatapaszoldat, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 1

Melegburkolat ragasztási rendszer

Kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változati kiadásával érvényét veszti.

6391-01/01 LV 15 Fatapaszoldat, gültig ab: 27.6.2008, IKA, 2

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu