

# Hoco 24 2 K kiöntőgyanta

(Giessharz 2 K Hoco 24)



- > sokoldalúan alkalmazható
- > gyorsan kikeményedik
- > nagy szilárdságú



## Terméktulajdonságok

Univerzálisan használható, gyorsan kötő két komponensű poliészter gyanta nagyon jó tapadással és végszilárdsággal.

## Alkalmazhatóság

Kül és beltérben lévő esztrichek munka és dilatációs hézagainak erőátadó kötésére alkalmas. Használható fa, kő, beton, fém anyagok ragasztására, felületi javítására, valamint lépcsőlécek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögcsatlók ragasztására, sok más fém és faprofil beágyazására. Padlófűtésre és székgyörgő terhelésre megfelel.

## Termékadatok

### Kiszerezés:

1 egység	60 karton / 4 x 1 egység (0,55 kg)
6 kg "A" komp.	80 kanna / 480 kg / raklap
3 kg "B" komp.	80 vödör / 240 kg / raklap

### Tárolás:

Hűvös és száraz helyen kb. 6 hónapig.

## Műszaki adatok

Anyagigény	1,3 - 1,5 kg / liter , alkalm. szerint
Ideális feldg.hőmérséklet	+16°C +22°C között
Feldolgozási idő:	
Kiöntésnél	15 perc
Rögzítéskor	5 perc

## Bedolgozás

### Javasolt szerszám:

Megfelelő méretű keverőedény, spakli

### Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, fagymentes, hordképes, alaktartó, por, szennyeződés, olaj, zsír, leválasztószer mentes és feleljen meg az ÖNORM B 2236/1 und B 2232 előírásainak.

Megfelel

Minden szokásos ásványi alapfelületen

Nem megfelelő

Bitumenen és öntött aszfalton

### Előkészítés:

A fémekeket zsírtalanítani kell.

### Keverés:

Kiöntő gyantaként történő felhasználáshoz:

Az "A" komponenshez a port "B" komponens 2 : 1 súlyarányban, vagy 1 : 1 térfogatarányban homogén masszává kell keverni.

Simító tapasz vagy ragasztás esetén:

A poralakú "B" komponens arányát meg kell növelni 1 : 1 súlyarányig, vagy 1 : 2 térfogatarányig.

### Feldolgozás:

A bekevert, közepesen folyékony gyantával el lehet végezni a repedések kiöntését. A kijavított felületek tetejét be kell szórni finom tűziszárított kvarchomokkal, hogy a később rákerülő kiegyenlítő anyag (kb. 60 perc múlva) tapadni tudjon.

## Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

6100-00/01 Hoco 24 2 K Kiöntőgyanta, gültig ab: 20.11.2007, IKA, 1

## Építési vegyianyagok

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibákelhárítási kockázatnak elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnövelni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételként nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

**6100-00/01 Hoco 24 2 K Kiöntőgyanta, gültig ab: 20.11.2007, IKA, 2**