


KK 346 Speciális kontaktragasztó

(SPEZIALKONTAKTKLEB- STOFF KK 346)

- > nagy hőállóságú
- > hosszú ideig tartó ragasztóképesség
- > rövid szellőztetési idő



Terméktulajdonságok

Oldószertartalmú, megnövelt ragasztóerejű műkaucsuk kontaktragasztó, nagy igénybevételű burkolatokhoz.

Alkalmazhatóság

Tekercsben vagy táblában gyártott PVC és gumi burkolatokhoz valamint táblás gumi és parafaburkolatokhoz, minden, burkolásra előkészített beltéri alapfelületre. Rétegelt szegélylemezek, szegélylécek, lábazati PVC profilok ragasztásához. Székgörgő terhelésre és padlófűtésre megfelel.

Termékadatok

Kiszerelés:

11 kg vödör	42 vödör / 462 kg / raklap
5 kg vödör	80 vödör / 400 kg / raklap

Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt eredeti csomagolásban, kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 300 - 350 g/m ² kétoldalas felhordásnál
Sűrűség	0,9 g/cm ³
Szellőztetési idő	kb. 10-15 perc
Végszilárdság	kb. 72 óra
Kontaktragasztási idő	60 perc
Ideális feldolgozási hőmérséklet	+16°C +22°C között

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

A 1 jelű fogazott glettvás, ecset

Alapfelület:

Az alapfelület tartósan száraz, tiszta, por-, zsír-, és olajmentes, valamint húzás- és nyomásálló az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 megfelelő kell, hogy legyen.

Minden burkolható alapfelületre

Nem megfelelő:

A műanyagból készült alapfelületeknél próbaragasztás szükséges.

Előkészítés:

Burkolás előtt adott esetben alapozás és kiegyenlítés szükséges. Ehhez tudunk ajánlani alapozókat és aljzatkiegyenlítőket, javító tapaszokat. A felragasztandó burkolat hőmérséklete az alapfelület hőmérsékletével közel azonos kell, hogy legyen. Az alapfelület optimális hőmérséklete: +16 - +22 °C. Erősen szívóképes felületeknél a KK 346 ragasztót 1 : 1 keverési arányban Murexin KK 350 hígítóval bekeverni kell és ezzel az eleggyel kell alapozni a felületet.

Feldolgozás:

A jól felkevert ragasztót ecsettel vagy finom fogazású simítólemezzel (A 1) fel kell hordani az összeragasztandó anyagok teljes felületére. Mind a padlóra, mind a burkolatra felhordott ragasztóanyag-filmet addig kell szellőztetni, amíg ujjunkkal már csak enyhén érezzük ragadósnak. Két, egymásmellé illesztendő és ragasztandó anyag ragasztásánál ügyelni kell arra, hogy a ragasztandó anyag rögtön a helyére kerüljön, mert utólagos igazítás már nem lehetséges.

Fontos figyelmeztetés!

6205-00/01 KK 346 Speciális kontaktragasztó, gültig ab: 30.11.2007, IKA, 1

Melegburkolat ragasztási rendszer

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibálehetségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.