

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

()



- > hosszú nyitott idő
- > nagy állékonyság
- > flexibilis

Terméktulajdonságok

Cementbázisú, poralakú, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, élelmeszerbarát, flexibilis ragasztóhabarcs.

Alkalmazhatóság

Alkalmas kül- és beltérben, kerámiaacsempék, burkolólapok, nagyformátumú lapok, kis vízfelvételű (0,5 % alatti) finomkőlapok és csempét csempére történő ragasztáshoz nagy mechanikai és hőterhelésű felületeknél (pl. teraszok, erkélyek, padlófűtés), beltéri kent szigetelésekre és padlófűtéshez.

Termékadatok

Kiszerezés:

Tárolás:

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény: kb. 0,32 l/kg

Fazékidő: kb. 4 óra

Nyitott idő: kb. 30 perc

Max. rétegvastagság: 10 mm

Anyagszükséglet:

kb. 3 kg/m², burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően

Fogazat (mm) 4 6 8 10 kerekített fogazat

Anyagigény kb. 1,6 2,0 2,5 3,0 4,5 kg/m²

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 12004 szerint C2 TE

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműves kanál, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

Alapfelület:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-, szennyeződés-, olaj, zsír, leválasztószer- és laza részeketől mentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően.

Megfelel:

Minden építőiparban szokásos alapfelületre, pl. beton, vakolat, esztrich, falazatok, klinkerlap, könnyű- és pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, anhidrit-esztrich valamint kész betonelemek valamint homlokzati zsaluzott beton és padlófűtés.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra és minden olyan cementkötésű alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Keverés:

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a csemperagasztót, és a lassú fordulátú keverőgéppel csomómentesre és homogénra keverjük.

Keverési idő kb. 3 perc.

Keverési arány:

kb. 8,0 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)

minden 25 kg Murexin KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcsához

Feldolgozás:

A ragasztóhabarcsot két munkafolyamatban kell az alapfelületre felhúzni.

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a második munkafolyamatban a még nedves kontakt

Hidegburkolat ragasztási rendszer

rétetre a 45 - 60° -ban megdöntött fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a csemperagasztót. A burkolólapokat a ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. A ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragaszthatósági időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül. A lapok beágyazódásának mértéke beltérben legalább 65 %-os, kültérben legalább 90 %-os legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30 x 30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. (Buttering Floating) Kültérben a burkolatot min. 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.

Utókezelés:

Az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai terheléstől. (Ne járkaljunk rajta!)

Rendszerkiegészítő termékek

Felületjavítás, kiegyenlítés:

Murexin **AM 20** Kiegyenlítőhabarcs

Murexin **ST 12** Aljzatkiegyenlítő

Murexin **ST 25** Aljzatkiegyenlítő

Murexin **OS 50** Objekt Plus aljzatkiegyenlítő

Murexin **NE 30** Extrém aljzatkiegyenlítő

Murexin **FMA 30** Kültéri aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin **LF 1** Mélyalapozó

Murexin **D4** Tapadóhíd

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testel meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertetnek felhívjuk mindenki figyelmére. A felhasználó, kivételoz nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

0-0/01 KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs, gültig ab: 19.4.2011, FBA, 2