

NT 100 Aqua NANOLAKK

(Aqua NANOLACK NT 100)



- > Nano technológia
- > magas vegyi ellenállóság
- > könnyű tisztítani

Terméktulajdonságok

NANO technológián alapuló vizes bázisú, kétkomponensű parketta lakk különösen erős igénybevételnek kitett felületekre. Nagyon jó kopás és karcállósággal valamint kémiai ellenállósági képességgel rendelkezik. Könnyen takarítható.

- simítólemezzel: kb. 30-35 m² / 1 liter
- hengerelve: kb. 10-12 m² / 1 liter
- Igénybevételi osztály ÖNORM C 2354: C
- Simítási viselkedés DIN 18032-2: ~0,53
- Fényességi fok:
- selyemmatt 24 (60°)
- fényes 90 (60°)

Alkalmazhatóság

Beltéri, igen erős igénybevételnek kitett fa és parketta felületek lakkozására, pl. iskolák, irodák, múzeumok, torna és rendezvény csarnokok. A lakk megfelel az ÖNORM C 2354 legnagyobb terhelési "C" osztályának, valamint a DIN V 18032 előírásának is.

Termékadatok

Kiszerezés:

10 liter kanna SM lakk	42 kanna / 420 kg/ raklap
1 liter kanna edző	6 db karton / 288 db raklaponként

Tárolás:

Száraz, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Végző kikeményedés	kb. 8 - 10 nap múlva
Átdolgozható	kb. 4 -5 óra múlva
Feldolgozási, környezeti és	
száradási hőmérséklet	+15°C felett
Feldolgozható	kb 3 - 4 óráig bekeverés után

Anyagigény:

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lakkozó spatulya, mikroszálás henger, ecset.
Csak rozsdamentes szerszámok használhatóak!

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy legyen. Az alapfelület feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel:

finomra csiszolt fapadlók, parketták felületén

Nem megfelelő:

Dílen és bútú parkettákra

Előkészítés:

A durva (40-es), a közbelső (80-as) csiszolás után következhet a hézag tömítés Fatapaszoldat és saját csiszolatpor(faliszt) keverékével, majd finom csiszolás (100-120). A lakkozás megkezdése előtt a felületről a csiszolatport alaposan el kell távolítani!

Feldolgozás:

A lakk feldolgozása előtt az alaplakk kannájába 10 %-nyi edzőt kell hozzáönteni, és azonnal kb. 1 percig intenzíven összerázni a két komponenszt. Ezután egy tiszta lakkozó edénybe a keveréket át kell önteni, és ebből mikroszálás hengerrel az alapfelületre egyenletesen felhordani.

Réteg felépítési javaslat: (tölgy esetén)

Kétszeri glettelés keresztirányban (a második réteget az elsőre merőleges bedolgozási irányban kell haladni), a torlódási nyomokat lehetőleg kerüljük el. A szükséges

Melegburkolat ragasztási rendszer

száradási idő után (kb. 1-1,5 óra) készíthető el a fedőréteg kétszeri hengerléssel. A különböző rétegek közötti száradási idő szobahőmérsékleten kb. 4-5 óra. Az esetlegesen szükséges köztes csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni!

Egyéb fafajok pl. bükk vagy padlófűtés esetén:

Az Aqua Speciális alapozó felhengerlése egy rétegben, majd a kellő száradási idő eltelte után hengerrel két rétegben felhordjuk a Nano lakkot. Az esetlegesen szükséges köztes csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni!

Sportpadlók esetén:

Az Aqua Speciális alapozó felhengerlése egy rétegben, majd a kellő száradási idő eltelte után felkenjük a pályajeleket, (enyhe csiszolás) majd után hengerrel két rétegben felhordjuk a Nano lakkot. Az esetlegesen szükséges köztes csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni! Erősen igénybevett felületeket 3 réteggel készítjük.

A túlszáradás miatti fugaképződés nem a lakkra hibájára vezethető vissza. Amennyiben a fa padló nedvességtartalma később erősen a szabványos érték alá süllyed, fennáll a fugaképződés fokozott veszélye, amely természetes folyamat eredménye.

Ahhoz, hogy a túlszáradást kizárják, és a fa nedvességtartalma meghatározott szinten maradjon, ezért pl. a légnedvességet azonos szinten kell tartani. Ezért célszerű a kivitelezés építésvezetőjének figyelmét mindezekre felhívni, hogy ezen ismeretek birtokában a lehetőségek közül választhasson. Ez különösen a párnafára fektetett parketták (lengőpadlók) és az új dílen parketták esetében fontos. Az Aqua Speciális alapozó használatával csökkenthetjük a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás hatását.

Utókezelés:

A lakkozott felület teljes terhelésre leghamarabb 10-14 nap múlva alkalmas. Az első ápolás a lakkozás elkészülte után 3-7 nap között javasolt. Bútorok és egyéb nehéz berendezési tárgyak szállítása óvatosan, a padlót megfelelően védeni kell.

A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres tisztítását és ápolását a megfelelő szerekkel. Ehhez javasoljuk az alábbi, rendszerünkbe illő ápoló és tisztító szereinket:

PARKETTPOLISH (parkettafény), VOLLPFLEGE LMF (ápoló LMF), PARKETTREINIGER (parketta tisztító)

Kérje a Murexin lakkokra érvényes ápolási és kezelési útmutatókat!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretnek feltelezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetén sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

6351-01/01 NT 100 Aqua NANOLAKK, gültig ab: 2.5.2012, FBA, 2